

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

Vernis transparent aérosol 2K de qualité supérieure AVEC DURCISSEUR LENT

Numéro d'article :**11013****Couleur :**

transparent

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Vernis transparent

Caractéristiques générales:

Vernis transparent 2K extrêmement résistant aux rayures, offrant une brillance élevée et résistant aux carburants, aux UV et aux intempéries. Ce vernis transparent 2K est doté d'un durcisseur lent qui assure une meilleure fluidité sur les réparations ponctuelles plus importantes et permet une pulvérisation à des températures ambiantes plus élevées. Cet aérosol vernis 2k premium possède une brillance similaire au pistolet.

- véritable qualité 2K pour une durabilité maximale
- temps de séchage plus lent
- idéal pour peindre à des températures ambiantes plus élevées (25°C - 35 °C)
- haute brillance
- longue durée de vie en pot
- Excellent débit
- Facile à polir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : acrylique**Odeur :** solvant**Consommation :** environ 0,8 - 1,0 m² (500 ml) **DFT :** 50 µm**Résistant à la température :** jusqu'à 120°C**Durée de vie en pot :** 24 h à température ambiante (20 °C) 3 jours au frais (6°C)**Prétraitement du substrat :**

- Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse.
Les revêtements de base peuvent être recouverts de 2K Aerosol Clear Coat Premium après séchage pendant 30 minutes.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 60 %.

Mélange des composants avec le durcisseur :

Le durcisseur se trouve dans une cartouche intérieure séparée dans la boîte.


Pour mélanger le durcisseur, suivez les instructions :



1. Retirez le capuchon de protection en plastique



2. Retirez l'anneau métallique et insérez-le à travers la broche métallique, tirez l'anneau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller plus loin



3. Tournez la bague à 360° pour ouvrir la cartouche intérieure et libérer le durcisseur



4. Agitez vigoureusement la pompe pendant 3 minutes pour mélanger le composant

Conseils de traitement :

- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante. **REMARQUE** : une humidité de l'air élevée peut entraîner une perte de brillance.
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 3 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer le vernis aérosol 2K Clear Coat Premium en 2 à 3 passages de pulvérisation complets
- La distance à la surface doit être de 15 à 20 cm
- Maintenir un temps d'évaporation de 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation.
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes) **ATTENTION**: La peinture de base/couche de finition doit être complètement sèche

Séchage	Sans poussière	Prêt à toucher
Température de l'objet 20 °C	5 minutes	10 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 677,2 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse
suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.