

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 18/09/2024

STRUCTURANT ET PEINTURE POUR PLASTIQUE ET PARE- CHOC

Numéro d'article :	14033 (sans structure), 14035, 14036, 14037
Couleur:	noir, gris
Usage prévu :	Produit de rénovation automobile / Peinture
Caractéristiques générales :	La peinture 1K pour plastique et pare-chocs est un revêtement destiné à réparer les pare-chocs, les baguettes de finition, les rétroviseurs extérieurs, etc., et à peindre les supports plastiques couramment utilisés dans l'industrie automobile. Adhésion directe sur pièces en plastique nettoyées et poncées, en ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC rigide. - séchage rapide - excellente résistance aux intempéries - résistance à la température jusqu'à 70 °C - restauration de la texture originale du pare-choc (version avec structure)

PROCESSUS DE PRÉPARATION DE LA PEINTURE

Durcisseur : sans durcisseur**Dilution:** Chamäleon UNI Diluant 322/323, ajout 10 - 15 %**Viscosité de pulvérisation 4 mm DIN (20 °C) :**18 - 22 s

Prétraitement du substrat :

Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse. Enlever les anciens revêtements ou apprêts non adhérents.

Plastiques (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC rigide)

Dégraisser et matifier avec un tampon abrasif, puis dégraisser à nouveau. Avant application, réchauffer l'objet à peindre pendant 60 minutes à 60 °C. Dégraisser soigneusement la surface avec un dégraissant antistatique. Poncer avec le même dégraissant et nettoyer. Laisser sécher complètement.

- ATTENTION : Après les préparatifs décrits ci-dessus, un test de mouillage à l'eau est recommandé. Si l'eau perle rapidement, répétez le prétraitement.

PROCESSUS DE DEMANDE

Avant utilisation, veuillez lire attentivement et respecter les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser ce produit uniquement dans un environnement bien ventilé et bénéficiant d'un apport suffisant d'air frais. La température de traitement doit être d'au moins +12 °C et l'humidité relative maximale ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Pression	Ajustage
Pistolet à peinture à gravité	2,0 - 2,5 bar	1,6 - 1,8 mm

opérations de pulvérisation	DFT	Consommation
2 couches	40 - 50 µm	7,7 - 8,2 m²/l

Temps d'évaporation	Entre les revêtements	Avant le séchage au four
	5 à 8 min	10 à 15 min

Séchage	Sans poussière	Sec au toucher	Prêt pour l'assemblage
Température de l'objet : 20 °C	20 min	1 h	24 h

Réglementation relative aux COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce
produit contient au maximum 539 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Cette version remplace toutes les versions antérieures.

Pour toute information complémentaire non mentionnée dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : info@chamaeleon-produktion.de

Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.