

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 20.03.2024

APPRÊT ISOLANT/SCCELLANT 1K

Numéro d'article :	14115
Couleur:	jaune ocre
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	L'apprêt isolant 1K est un apprêt spécial à séchage rapide, qui protège efficacement les anciennes couches de peinture sensibles aux solvants (par exemple les revêtements thermoplastiques, les revêtements à base de résines alkydes, etc.) contre le soulèvement ou le saignement lorsqu'elles sont recouvertes de systèmes de revêtement à base de solvants.

PROCESSUS DE PRÉPARATION DE LA PEINTURE

Durcisseur : sans durcisseur

Dilution: sans diluant

Viscosité de pulvérisation 4 mm DIN (20 C) : 20 à 25 s

Prétraitement du substrat :

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Retirez les anciens revêtements ou apprêts non durcis ou abîmés.

Ancien revêtement de peinture

Éliminez complètement toute couche de cire ou de polish existante, puis dégraissez. Poncez soigneusement à sec avec du P400-500, soufflez et dégraissez à nouveau.

PROCESSUS D'APPLICATION

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Pression	Ajustage
Pistolet pulvérisateur à gravité	1,6 - 2,0 bars	1,4 - 1,6 mm
HVLP	1,6 - 2,0 bars	1,4 - 1,6 mm

Opérations de pulvérisation	DFT	Consommation
1 - 2	15 - 25 µm	8,5 - 14 m ² /l

Temps d'évaporation	Entre les couches	Avant le séchage au four
	10 minutes	-

Séchage	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	environ 1 h

Conseils de traitement :

Après un séchage intermédiaire d'environ 1 heure à 20 °C, appliquer une couche d'apprêt/de finition 1K ou 2K en mouillé sur mouillé.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l
Ce produit contient max. 693 g/l.

Durée de conservation :

24 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.