

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 14.06.2024

MASTIC PULVÉRISABLE

Numéro d'article :**14175****Couleur:**

beige

Utilisation prévue :

Produit de réparation automobile/Mastic

Caractéristiques générales

Mastic polyester 2K de haute qualité particulièrement adapté au remplissage des marques de ponçages profonds et au travaux de pré-réparation grossières ou difficiles en un seul processus de remplissage. Mastic sans affaissement.

Domaines d'application :

- acier
- PRV
- bois
- peinture poncée et solide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base: résine polyester**Densité à 20°C :** mastic 1,5 g/cm³durcisseur 1,021 g/cm³

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

Durcisseur : Durcisseur PS**Rapport de mélange (en volume) :** 100:5**Rapport de mélange (en poids) :** 30:1

Un sous-dosage ou un surdosage de durcisseur peut entraîner des taches dans la couche de peinture de finition.

Durée de vie en pot à 20 °C : 30 minutes

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le mastic uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %. Le mastic à base de polyester ne durcit pas à une température inférieure à +10 °C.

Méthode d'application	Pression	Ajustage
Pistolet pulvérisateur à gravité	1,6 - 2,0 bars	2,0 - 2,5 mm

Opérations de pulvérisation	DFT	Consommation
2 - 5	150 - 1000 µm	4 - 6 m²/l à 150 - 300 µm

Temps d'évaporation	Entre les couches	Avant le séchage au four
	5 à 8 min	10 à 15 min

Séchage	Ponçable
Température de l'objet 20 °C	2 à 3 heures
Température de l'objet 60 °C	30 minutes

Conseils de traitement

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Poncer soigneusement les surfaces. Enlever les anciennes couches de peinture et d'apprêt.
- Nettoyer et dégraisser toute la surface à peindre avant chaque opération.
- Dérrouiller les points défectueux jusqu'au métal nu et poncer à sec avec du papier de verre P80/150.
- Après séchage, utiliser du papier abrasif P120/240 pour le ponçage à sec.
- Poncez la surface avec du papier abrasif sec P240/360 pour obtenir une finition mate avant d'appliquer le mastic.
- Le stérol peut se séparer du mastic. Bien mélanger le produit avant utilisation.

ATTENTION

- Ne pas appliquer sur produits thermoplastiques ou acides (wash primer).
- Ne pas recouvrir de couches de finition sans avoir isolé la surface avec l'apprêt Chamäleon 1K ou 2K.
- Les supports zingués doivent être isolés.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, si nécessaire, avec un diluant nitro

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/b 250 g/l Ce
produit contient au maximum 116 g/l de COV

Durée de conservation :

12 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.