

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 14.06.2024

MASTIC PLASTIQUE

Numéro d'article :**15072, 15074, 15075, 15076****Couleur:****noir****Utilisation prévue :**

Produit de réparation automobile / Mastic à couteaux

Caractéristiques générales :

Mastic à base de résines polyester insaturées et de charges minérales écologiques. Utilisé sur les pièces automobiles en plastique pour combler les rayures et les petits défauts.

- élasticité et flexibilité exceptionnelle
- facile à poncer
- très bonne adhérence
- temps de durcissement court
- application sans pores

Domaines d'application :

- plastiques (PP, PUR, ABS, PA, PVC, PRV)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base: résine polyester**Densité à 20°C :** mastic 1,791/cm³
durcisseur 1,15 g/cm³

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

Durcisseur : Durcisseur P

Rapport de mélange (en poids) : 100:2. Ne pas utiliser plus de 3 % de durcisseur P ! Un sous-dosage ou un surdosage de durcisseur peut entraîner des taches sur la couche de finition.

Durée de vie en pot à 20 °C : 4 à 5 minutes

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %. Le mastic à base de polyester ne durcit plus à une température inférieure à +10 °C.

Séchage	Ponçable
Température de l'objet 20 °C	10 à 20 minutes
Température de l'objet 60 °C	5 à 10 minutes

Conseils de traitement

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Poncer soigneusement les surfaces. Enlever les anciennes couches de peinture et d'apprêt.
- Nettoyer et dégraisser toute la surface à peindre avant chaque opération.
- Les substances de contaminations doivent être complètement éliminées.
- Après la préparation, nous recommandons d'effectuer un test d'humidification à l'eau. Si l'eau s'écoule rapidement, répétez le pré-traitement. Éliminez complètement l'eau usagée après le test.
- Bien mélanger le mastic avec le durcisseur.
- Après séchage, utiliser du papier abrasif P120/240 pour le ponçage à sec.
- Poncez toute la surface avec du papier abrasif P240/360 jusqu'à obtenir une finition mate avant d'appliquer le mastic.
- Le mastic ne peut être poncé qu'à sec.

ATTENTION

- Ne pas recouvrir de couches de finition sans avoir isolé la surface avec un enduit Chamäleon 1K ou 2K.
- Ne convient pas aux plastiques fragiles.
- Ne pas remettre le mélange dans le bidon.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, si nécessaire, avec un diluant de nettoyage.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/b 250 g/l Ce
produit contient au maximum 15 g/l de COV

Durée de conservation :

18 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.