

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 14.06.2024

MASTIC NITRO-CELLULOSIQUE

Numéro d'article : 15100

Couleur: olive

Utilisation prévue : Produit de réparation automobile / Mastic

Caractéristiques générales: Le mastic 1K NC est conçu pour corriger les défauts mineurs lors des travaux de peinture (pores, petits dommages, rayures) avant l'apprêt et la peinture.

- idéal pour les réparations ponctuelles
- application rapide grâce au système 1K
- recouvrable avec tous les systèmes de peinture habituels (base, acrylique, alkyde)

Domaines d'application :

- fer
- PRV
- vieille peinture durcie et poncée
- acier
- bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitrocellulose

Densité à 20°C : mastic 1,471 g/cm³

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le mastic uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %. Le mastic à base de polyester ne durcit pas à une température inférieure à +10 °C.

Séchage	Ponçable
Température de l'objet 20 °C	5 à 20 min

Conseils de traitement

- Dégraisser, nettoyer et poncer le support.
- Enlever complètement les anciennes peintures thermoplastiques.
- Poncer légèrement les surfaces. Enlever les anciennes peintures et couches d'apprêt non durcies.
- Appliquer le mastic sans durcisseur. Laisser sécher environ 5 à 20 min entre les couches suivantes.
- Après séchage, le mastic peut être poncé sans difficulté (P400/500 pour le ponçage à sec) et peut être recouvert de tous les systèmes de revêtement courants.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, si nécessaire, avec un diluant de nettoyage.

ATTENTION

Éviter une épaisseur de couche supérieure à 80 µm par couche !!

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce
produit contient au maximum 444 g/l de COV

Durée de conservation :

12 mois si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.