

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

PROMOTEUR PLASTIQUE EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26014
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Promoteur d'adhérence plastique
Caractéristiques générales :	Promoteur d'adhérence plastique de haute qualité à séchage rapide pour apprêter les surfaces traitées et non traitées de différents types de plastique. - excellente adhérence - Pour tous les systèmes de peinture Substrats : - plastiques (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PP, PMMA, PA, PUR, PVC) ATTENTION : ne convient pas à l'EPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine polyoléfine**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 2,0 - 3,0 m² (400 ml)**Prétraitement du substrat :**

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents. Si nécessaire, poncez légèrement la surface avec du P600 ou une éponge abrasive.

ATTENTION : Ne convient pas au traitement de l'EPS

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- La distance à la surface doit être d'environ 25 à 30 cm
- Appliquer l'apprêt plastique en 2 couches fines maximum
- Sécher 10 à 15 minutes sans poncer
- Pour tous les systèmes de peinture
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Ponçage : Aucun ponçage requis

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 699,9 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.