

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

APPRÊT DE REMPLISSAGE PLASTIQUE EN AÉROSOL

Numéro d'article :**26015****Couleur :**

gris clair

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Apprêt

Caractéristiques générales :

Apprêt de remplissage pour plastiques couramment utilisés dans le secteur automobile. Grâce à sa formulation spéciale, ce apprêt de remplissage plastique flexible peut également être appliqué sur des plastiques extrêmement difficiles comme le PP sans pré-traitement supplémentaire. Les procédés complexes tels que le flammage ou le plasma deviennent ainsi souvent superflus.

- séchage rapide
- propriétés de remplissage élevées
- excellente adhérence
- repeintable avec tous les systèmes de laque

Substrats :

- plastiques (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PP, PMMA, PA, PUR, PVC et GRP)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : VC (chlorure de vinyle)**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 2,0 - 3,0 m² (400 ml)**DFT :** 15 - 40 µm (2 - 3 couches)

Pré-traitement du substrat :

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents.

- Avant de peindre de nouvelles pièces, préchauffez l'objet pendant 60 min à 60°C et laissez-le refroidir avant de peindre
- Dégraisser soigneusement la surface avec un dégraissant anti-statique silicone Chamäleon
- Poncer avec du P320/P600 ou un tampon souple/éponge de ponçage
- Nettoyer à nouveau avec un dégraissant anti-statique silicone Chamäleon
- Laisser les pièces sécher complètement

ATTENTION:

Les substances de contaminations doivent être complètement éliminées (silicone, graisse etc...) ! Après la préparation, il est recommandé d'effectuer un test de mouillage à l'eau. Si l'eau s'écoule rapidement, répéter le pré-traitement.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- La distance à la surface doit être d'environ 20 à 30 cm
- Appliquer l'apprêt de remplissage plastique en 2 à 3 couches fines
- Maintenir un temps d'évaporation de 3 à 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation (en fonction de l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes) **ATTENTION:**

Ne pas recouvrir avec des matériaux à base de polyester

Séchage	Sans poussière	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	5 à 10 min	15 à 20 min

*Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche appliquée

Ponçage : Ponçage à sec avec P400-P800

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce
produit contient au maximum 750 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : e-mail :

info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.