

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

APPRÊT ANTI-CORROSION AÉROSOL 1K

Numéro d'article :

26022, 26023

Couleur :

rouge-brun, vert olive

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Apprêt anticorrosion

Caractéristiques générales :

Primaire anticorrosion monocomposant offrant d'excellentes propriétés d'adhérence, notamment sur métaux polis, comme les tôles d'acier. Des pigments actifs antirouille assurent une protection optimale contre la corrosion. Peut être utilisé comme primaire de soudage ou primaire acide monocomposant.

- idéal pour les réparations ponctuelles
- séchage rapide

Substrats :

- revêtement de peinture ancien
- supports en polyester
- aluminium
- acier
- fer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : NC

Odeur : solvant

Consommation : 1,0 m² (400 ml) DFT : 10- 20 µm (1 - 2 couches)

Résistant à la température : jusqu'à 90 °C

Prétraitement du substrat :

Le support doit être propre , sec, exempt de poussière et de graisse . Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents.

Aluminium	Dégraissér, poncer à sec P240-320 ou mater avec un tampon de finition abrasif, dégraissér à nouveau
Acier	Dégraissér, poncer à sec avec du P240-320, souffler, dégraissér à nouveau
Peintures anciennes	Dégraissér, poncer à sec avec du P220-280, souffler, dégraissér à nouveau
Substrat en polyester	Poncer à sec, utiliser du P240-320 pour le ponçage final, souffler, dégraissér.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- La distance à la surface doit être d'environ 15 cm
- Appliquer l'apprêt 1K Wash/Etch en 1 à 2 couches
- Sécher pendant 10 à 15 minutes, puis recouvrir avec des apprêts et des enduits Chamäleon 1K ou des apprêts Chamäleon 2K
- Ne pas utiliser de produits époxy pour recouvrir !
- Appliquer 1 couche légère lorsqu'il est utilisé comme apprêt de soudage
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	10 à 15 minutes
Séchage IR*	3 minutes

* La température de l'objet ne doit pas dépasser 60 - 70 °C

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Ponçage : Ponçage à sec avec P400-800

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l L'art.

26022 contient max 683,6 g/l de COV L'art.

26023 contient max 676,0 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.