

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.05.2025

DEGRAISSANT SILICONE EN AÉROSOL

Numéro d'article :**26070****Couleur:**

transparent

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile/Agent de nettoyage

Caractéristiques générales :

Élimine en profondeur le silicone, la graisse, l'huile, la cire, le goudron et les résidus de colle des surfaces à traiter. Améliore l'adhérence, ce qui le rend idéal pour les réparations ponctuelles ou autres applications nécessitant un nettoyage professionnel.

- application simple et rapide
- solvant doux et non agressif
- sans danger sur les surfaces, ne laisse aucun résidu

Domaines d'application :

- métal
- peinture ancienne et originale
- verre
- sous-couches peintes et non peintes
- plastique
- apprêts et mastics durcis et résistants aux solvants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : solvant organique**Odeur :** caractéristique**Consommation :** 1,25 - 1,75 m² (500 ml)

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante!!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Vaporiser uniformément la surface à traiter et essuyer avec un chiffon non tissé propre et sec
- Répétez le traitement jusqu'à disparition de la contamination.
- Bien laisser évaporer les surfaces nettoyées
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce
produit contient max. 700 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.