

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 30.10.2024

AÉROSOLS DE BASE : PEINTURE EN ACRYLIQUE

Numéro d'article :	26204 (noir mat), 26205 (noir semi-mat), 26206 (blanc mat), 26214 (noir brillant), 26414 (blanc brillant)
Couleur :	noir, blanc
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture
Caractéristiques générales:	Peinture acrylique 1K à séchage rapide offrant une excellente couverture et une excellente adhérence sur différentes surfaces traitées et non traitées. Sa couleur est durable et sa surface est très dure. ▪ Résistant à l'usure et aux rayures ▪ résistant à la lumière et aux UV • résistant à l'essence, aux produits chimiques et au sel de dé-glaçage
	Domaines d'application : ▪ métal ▪ aluminium ▪ bois ▪ différents types de plastique ▪ verre ▪ pierre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine acrylique**Odeur :** caractéristiques**Brillant :** brillant/mat/semi-mat**Degré de brillance :** brillant >75 GU ; mat 10 ±2 GU ; semi-mat 45 ±5 GU**Consommation :** 1,5 - 2 m² (500 ml) **Résistant à la température :** jusqu'à 110°C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements ou apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- Dégraisser la surface
- Appliquer un apprêt Chamäleon adapté au support
- Après séchage, poncer la couche de base avec du P400-P800
- Dégraisser à nouveau la surface
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer la peinture en aérosol en plusieurs couches fines
- La distance à la surface doit être de 25 à 30 cm
- Maintenir un temps d'évaporation de 3 à 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation (en fonction de l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	sec au toucher	complètement sec
Température de l'objet 20 °C	5 à 10 min	10 à 20 min	2 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 645,3 g/lg/l de COV

Durée de conservation :

120 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé à des températures comprises entre +10°C et +25°C

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.