

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.05.2025

PEINTURE EN AÉROSOL POUR PLASTIQUE ET PARE-CHOC

Numéro d'article :**26314(gris),26334(noir)****Couleur :**

gris, noir

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Topcoat

Caractéristiques générales :

Spray de haute qualité pour réparer et embellir les pièces en plastique et les pare-chocs avec une excellente adhérence.

- couverture parfaite
- couleur et brillance durable
- anti-rayures et résistant aux chocs
- résistant aux produits chimiques et aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine alkyde**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** environ 1 m² (400 ml)**Résistance à la température :** jusqu'à 110°C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de poussière
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!

- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer plusieurs couches fines pour obtenir la texture souhaitée
- La distance à la surface doit être de 25 à 30 cm
- Gardez un temps d'évaporation de 3 à 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation
- Avant d'appliquer la couche suivante, agitez à nouveau l'aérosol
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	20 à 30 min	60 min	24h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l
contient max. 674 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.