

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.05.2025

PEINTURE STRUCTURÉE EN AÉROSOL

Numéro d'article : **26340**(noir, structuré), **26343**(gris clair, structuré), **26344**(noir, fin)

Couleur: noir, gris clair

Utilisation prévue : Produit de finition automobile / Vernis en aérosol

Caractéristiques générales : La peinture structurée est conçue pour restaurer la texture d'origine des surfaces plastiques endommagées. Elle convient aux composants extérieurs tels que les pare-chocs, les rétroviseurs, les encadrements de portes et les pièces de tuning, ainsi qu'aux éléments intérieurs tels que les tableaux de bord, les garnitures de portes, les consoles centrales et les revêtements de coffre.

- application simple et rapide
- séchage rapide
- recouvrable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine spéciale

Odeur : caractéristiques

Consommation : 1,0 - 1,5 m² (500 ml, 400 ml)

Résistance à la température : jusqu'à 80°C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, dégraissé
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Avant utilisation, tester la compatibilité de la surface
- La densité structurelle et l'effet dépendent du nombre de couches et de la distance de pulvérisation
- Appliquer plusieurs couches fines pour obtenir la texture souhaitée
- En fonction de l'épaisseur de la couche de finition appliquée, l'intensité de la structure obtenue peut varier
- La distance à la surface doit être de 25 cm
- Gardez un temps d'évaporation de 3 à 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation
- Pour les pièces du véhicule directement exposées au soleil ou sujettes à de fréquentes salissures importantes, il est recommandé d'appliquer une couche de finition sur la peinture Structuré pour assurer une durabilité et une protection à long terme.
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	10 min	30 min (art.26340,26343) 50 min (art.26344)	3h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l L'art.
26340 contient max. 724,9 g/l de COV L'art.
26343 contient max. 668,8 g/l de COV L'art.
26344 contient max. 725,0 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.