

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 30.10.2024

AÉROSOLS DE BASE : VERNIS TRANSPARENT

Numéro d'article :	26404(brillant),26406(mat)								
Couleur :	transparent								
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Vernis transparent								
Caractéristiques générales :	Vernis acrylique 1K de haute qualité, brillant ou mat, pour surfaces traitées et non traitées. Ce vernis transparent offre une excellente adhérence, résiste aux chocs et aux produits chimiques, ainsi qu'au sel de déneigement. - séchage rapide - résistant à l'usure et aux rayures - résistant à la lumière et aux UV Domaines d'application <table><tr><td>- métal</td><td>- aluminium</td><td>- bois</td></tr><tr><td>- différents types de plastique</td><td>- verre</td><td>- pierre</td></tr></table>			- métal	- aluminium	- bois	- différents types de plastique	- verre	- pierre
- métal	- aluminium	- bois							
- différents types de plastique	- verre	- pierre							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine acrylique**Brillant :** brillant/mat**Degré de brillance :** brillant > 75 GU ; mat 10 ± 2 GU**Consommation :** 1,5 - 2 m² **Résistant à la température :** jusqu'à 110°C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements ou apprêts non adhérents.
- Poncez légèrement la surface avec du P400-P800
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer le vernis transparent en plusieurs couches fines
- La distance à la surface doit être de 25 à 30 cm
- Maintenir un temps d'évaporation de 3 à 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation (en fonction de l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	sec au toucher	recouvrable
Température de l'objet 20 °C	5 à 10 min	10 à 20 min	2 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 665,6 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.