

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 30.04.2025

AÉROSOL RÉSISTANT À LA CHALEUR

Numéro d'article :**26601(noir),26602(argent)****Couleur :**

noir, argent

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Peinture

Caractéristiques générales:

Laque de haute qualité conçue pour les surfaces traitées et non traitées exposées à des températures très élevées.

- excellente adhérence
- résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries
- résistant à la chaleur

Domaines d'application :

- | | | |
|-------------|------------------------|-------------|
| ▪ acier | ▪ tuyaux d'échappement | ▪ céramique |
| ▪ fer | ▪ grilles, poêles | ▪ béton |
| ▪ aluminium | ▪ cheminées | ▪ verre |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine de silicone**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 1,25 - 1,75 m² (400 ml)**Résistant à la température :** jusqu'à 650°C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes

- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer en plusieurs couches fines
- Avant d'appliquer la couche suivante, agitez à nouveau l'aérosol
- La distance à la surface doit être de 25 à 30 cm
- Laisser sécher à température ambiante pendant 1h
- Chauffer ensuite pendant 30 à 60 min (200°C) afin de durcir la couche de peinture
- De la fumée peut être produite pendant le processus de durcissement de la laque.
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

ATTENTION :

Ce produit contient du silicone. Ne l'utilisez pas dans les zones où le silicone pourrait poser problème !

Séchage	Sans poussière	Prêt à toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	5 à 10 min	10 à 15 min	30 à 60 min

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l L'art.

26601 contient max. 612,6 g/l de COV L'art.

26602 contient max. 670,1 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.