

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.04.2025

PEINTURE ÉTRIER DE FREIN AÉROSOL

Numéro d'article :	26611(rouge),26612(jaune)
Couleur :	rouge, jaune
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture
Caractéristique générales :	Donne un effet sportif aux étriers de freins de voitures et de motos en particulier lorsque ils sont associées à des jantes sport. ▪ résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries ▪ brillance durable ▪ anti-rayures et résistant aux chocs ▪ prévention de la saleté et de la corrosion ▪ résistant à la lumière (résistant aux UV) ▪ excellente adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine alkyde

Odeur : caractéristiques

Consommation : 4 plaquettes de frein (400 ml)

Résistant à la température : jusqu'à 110 - 150 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes

- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- Appliquer une couche d'apprêt Chamäleon. Après séchage, poncer au grain P600.
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer en plusieurs couches fines
- Avant d'appliquer la couche suivante, agitez à nouveau l'aérosol
- La distance à la surface doit être de 25 à 30 cm
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	20 à 40 min	3 h	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit contient au maximum 724,9 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.