

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

MASTIC EN AÉROSOL

Numéro d'article :**26701****Couleur :**

beige

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Mastic

Caractéristiques générales :

Mastic de remplissage de haute qualité à séchage rapide pour combler les petites imperfections sur les surfaces traitées et non traitées. Idéal pour égaliser les grandes irrégularités sur les sous-couches poncées. Convient comme pré traitement pour tous les systèmes de peinture (alkyde, nitro-cellulosique, acrylique 1K et acrylique 2K).

- pouvoir de remplissage élevé et durabilité
- bon flux
- facile à poncer

Substrats :

- plastiques
- ancien revêtement de peinture
- métal
- mastics polyester

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine acrylique**Odeur :** solvant**Consommation :** 1,25 - 1,75 m² (400 ml) **DFT :** 70 - 80 µm (3 couches)**Résistant à la température :** jusqu'à 110°C**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- La distance à la surface doit être d'environ 15 à 20 cm
- Appliquer le mastic en spray en 3 couches
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

ATTENTION :

- Après le ponçage, nettoyez soigneusement la surface avec un nettoyeur à base d'eau
- N'utilisez pas de nettoyeur à base de solvant
- Non recouvrable avec des apprêts à base de PVB/acide

Séchage	Sans poussière	Prêt à toucher	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	5 minutes	15 à 20 minutes	60 minutes
Température de l'objet 60 °C			20 minutes
Séchage IR à ondes moyennes*			20 minutes

* La température de l'objet ne doit pas dépasser 60 - 70 °C

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Ponçage :

Ponçage à sec avec P 600-800

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 675,5 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.