

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 30.04.2025

ZINC EN AEROSOL

Numéro d'article :	26711						
Couleur :	couleur zinc						
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture anticorrosion						
Caractéristiques générales:	Excellente protection contre la rouille pour différentes pièces métalliques, particulièrement adaptée à la protection des cordons de soudure et des métaux exposés à la corrosion. Pour la réparation de la couleur des surfaces zinguées, utilisez le spray Chamäleon Zinc Alu (art.26722) ▪ résistant à la chaleur jusqu'à 600°C ▪ bonnes propriétés de remplissage ▪ une prévention exceptionnelle de la corrosion cathodique ▪ résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries ▪ soudable par points ▪ excellente adhérence ▪ 90 % de zinc dans le film sec Domaines d'application : <table><tr><td>▪ fer</td><td>▪ systèmes d'échappement</td><td>▪ portes</td></tr><tr><td>▪ boîtiers métalliques</td><td>▪ ferrures métalliques</td><td>▪ clôtures</td></tr></table>	▪ fer	▪ systèmes d'échappement	▪ portes	▪ boîtiers métalliques	▪ ferrures métalliques	▪ clôtures
▪ fer	▪ systèmes d'échappement	▪ portes					
▪ boîtiers métalliques	▪ ferrures métalliques	▪ clôtures					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : époxy-ester**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 1,0 - 1,5 m2(400 ml)**Résistant à la température :** jusqu'à 600 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer en plusieurs couches fines
- Avant d'appliquer la couche suivante, agitez à nouveau l'aérosol
- La distance à la surface doit être de 25 à 30 cm
- Après séchage complet (environ 24 h), appliquer l'apprêt et la couche de finition
- Appliquer des couches minces sur les objets exposés à des températures élevées
- Si nécessaire, recouvrir d'une laque résistante à la température (un test de compatibilité préalable est recommandé)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	Prêt à toucher	Résistant à la température	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	10 min	20 min	8 à 12 h	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 620,0 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse
suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.