

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 27.11.2024

APPRÊT ISOLANT/SEALER EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26723
Couleur :	beige
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	Primaire nitro-acrylique, qui protège efficacement les anciennes couches de peinture sensibles aux solvants (par exemple les revêtements thermoplastiques, les revêtements à base de résines alkydes, etc.) contre le décollement ou les réactions chimiques lors de leur recouvrement. - séchage rapide - couverture élevée - bonne adhérence - améliore l'adhérence de la couche de finition
	Domaines d'application : - surface ferreuse - surfaces non ferreuses - bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitro-acrylique**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 0,8 - 1,2 m² (4 couches croisées)

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes

- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante!!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- La distance à la surface doit être d'environ 20 à 25 cm
- Si les rayures ou imperfections sont profondes, appliquez plusieurs couches en attendant 15 minutes entre les applications.
- Pour obtenir une couverture uniforme du produit, nous recommandons de secouer la bombe entre les couches.
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	10 à 15 minutes	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

ATTENTION !!!

NE PAS DÉGRAISSER la surface après l'application du primaire Isolator, car il s'agit d'un produit monocomposant sensible aux solvants, - le primaire peut être enlevé avec un dégraissant/diluant.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient max. 632 g/l

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :

info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.