

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 27.11.2024

APPRÊT ALUMINIUM

Numéro d'article :**26724****Couleur :****gris****Utilisation prévue :**

Produit de finition automobile/Apprêt

Caractéristiques générales :

Apprêt spécial conçu pour préparer l'aluminium et autres surfaces métalliques lisses à la peinture. Il prévient la corrosion et l'oxydation de l'aluminium, prolongeant ainsi la durée de vie des surfaces peintes.

- séchage rapide
- couverture élevée
- améliore l'adhérence de la couche de finition

Domaines d'application :

- surfaces en aluminium
- tôles galvanisées
- laiton
- surfaces en fer
- cuivre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitro-cellulose**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 1,2 - 1,4 m²**Résistant à la chaleur :** jusqu'à 300 °C, à court terme jusqu'à 600 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 minutes et vaporiser un échantillon
- La distance à la surface doit être d'environ 20 à 25 cm
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	10 à 15 minutes	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

ATTENTION

- Effectuer un essai préliminaire de compatibilité sur tôle galvanisée, cuivre et laiton.
- Pour l'aluminium, le cuivre, le laiton, nous recommandons de poncer à sec la surface avant d'appliquer l'apprêt aluminium.
- Attendre au moins 24 heures avant d'appliquer la couche de finition, pour une adhérence optimale nous recommandons de poncer la surface.
- Peut être recouvert de peintures acryliques, nitro-acryliques et métalliques.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce
produit contient max. 594 g/l

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.