

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 27.11.2024

EFFET CHROME EFFET OR

Numéro d'article :**26725, 26726****Couleur :**

chrome argent, chrome or

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Peinture

Caractéristiques générales :

Peinture métallisée à base de résines et de pigments spéciaux conçue pour la décoration de surfaces et d'objets nécessitant une finition chromée.

- séchage rapide
- excellente adhérence
- bonne couverture
- effet miroir longue tenue et extra-brillant

Domaines d'application :

surfaces ferreuses	-	pierre	-	bois
plastiques (ABS, PVC, etc.)	-	laiton	-	papier
aluminium	-	cuivre	-	terre cuite
bronze	-	carton	-	osier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine hydrocarbonée**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 1 - 1,5 m²**Résistant à la chaleur :** jusqu'à 100 - 120 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante!!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Le nombre de couches suggéré dépend de l'absorption normale du support. Les supports à absorption plus élevée nécessitent davantage de couches. Il est recommandé d'utiliser un apprêt adapté, si possible.
- La distance à la surface doit être d'environ 20 à 30 cm
- Pour obtenir une couverture uniforme du produit, nous recommandons de secouer la bombe entre les couches.
- Pour obtenir le meilleur effet, appliquez plusieurs passages en croix, en attendant au moins 20 à 30 secondes entre les passages.
- Éliminer les projections/éclaboussures avec de l'acétone et/ou du diluant. REMARQUE : Certaines surfaces peuvent être endommagées par le diluant ou l'acétone.

Séchage	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	15 à 25 minutes	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

ATTENTION

- Usage intérieur uniquement
- Le bouchon de l'aérosol ne correspond pas complètement à l'effet obtenu par la peinture.
- Déconseillé pour les objets soumis à des frottements ou à des manipulations excessives car l'effet feuilletant disparaîtra.
- L'effet miroir se conserve au moins 12 mois et s'estompe progressivement avec le temps. L'effet d'origine peut être restauré par l'application de nouvelles couches de peinture.
- **NE PAS RECOUVRIR DE VERNIS TRANSPARENT.**
- Le meilleur résultat de l'effet Chrome (argent) est obtenu sur des surfaces lisses et prétraitées avec un **fond noir brillant**.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 530 g/l (effet or), 581,7 g/l (effet chrome)

Durée de conservation :

24 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

■ Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :
info@chamaeleon-produktion.de
Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.