

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

PEINTURE POUR CUIR EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26801(noir), 26808(beige), 26809(gris)
Couleur :	noir, beige, gris
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture
Caractéristiques générales:	Spray cuir de haute qualité pour réparer et embellir les pièces en cuir, vinyle et cuir artificiel. - couleur et brillance durable - élastique - excellente adhérence - maintient la structure originale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitrocellulose**Odeur :** caractéristique**Brillant :** satiné mat**Consommation :** 1,0 - 2,0 m² (400 ml)**Résistant à la température :** jusqu'à 50°C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, dépolssiéré et dégraissé. Éliminer les anciens revêtements non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)

- L'aérosol doit être à température ambiante!!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Avant utilisation, tester la compatibilité de la surface
- Appliquer en plusieurs couches fines
- La distance à la surface doit être de 25 à 30 cm
- Maintenir un temps d'évaporation de 3 à 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation (en fonction de l'épaisseur de la couche)
- Avant d'appliquer la couche suivante, agitez à nouveau l'aérosol
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	Prêt à toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	5 à 10 min	10 à 20 min	2 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 682,2 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.