

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

PEINTURE EN AÉROSOL POUR TISSUS ET TAPIS

Numéro d'article :	26802(noir),26812(anthracite)
Couleur :	noir, anthracite
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture
Caractéristiques générales:	Aérosol haute performance conçu pour restaurer et rehausser la couleur d'origine des tapis et moquettes textiles avec précision et facilité d'application. - couverture élevée - excellente adhérence - couvre les taches et les taches d'usure - applicable sur les tapis en caoutchouc et en textile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : acrylique

Odeur : caractéristiques

Consommation : 1,25 - 1,75 m² (400 ml)

Résistant à la température : jusqu'à 90°C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Retirez les anciens revêtements non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)

- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, tester la compatibilité de la surface
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer en plusieurs couches fines
- La distance à la surface doit être de 15 à 20 cm
- Maintenir un temps d'évaporation de 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation.
- Après chaque passage de pulvérisation, nous recommandons de brosser le film humide pour garantir que les fibres du tapis soient bien recouvertes de peinture et ne collent pas entre elles.
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	Prêt à toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	5 minutes	30 minutes	1 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l L'art.

26802 contient max 704,7 g/l de COV L'art.

26812 contient max 661,2 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.