

## FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

### BITUME DE PROTECTION DE DESSOUS DE CAISSE EN AÉROSOL

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article :           | 37100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur :                    | noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utilisation prévue :         | Finition automobile / Produit de protection et anticorrosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caractéristiques générales : | <p>Protection antigravillon et anticorrosion de haute qualité pour le dessous de caisse et les passages de roues des voitures. Ce produit possède d'excellentes propriétés isolantes et phoniques. Peut être appliqué sur des surfaces zinguées avec un apprêt approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- résistance chimique contre : l'eau, le brouillard salin, l'huile, les acides et les bases faibles</li><li>- reste flexible</li><li>- excellente prévention de la corrosion</li></ul> |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Base :** bitume, solvants et cires**Odeur :** caractéristique**Consommation :** 1,0 - 1,5 m<sup>2</sup> (500 ml)**Résistant à la température :** -25°C à +80°C

### PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

**Conditions de traitement :**

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

**Conseils de traitement :**

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes

- Portez un masque ( type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 25 à 30 cm.
- Appliquer en plusieurs couches
- Maintenir un temps d'évaporation de 5 à 10 minutes entre chaque passage de pulvérisation (en fonction de l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

| Séchage                      | Sans poussière |
|------------------------------|----------------|
| Température de l'objet 20 °C | 60 minutes     |

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée

#### Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit  
contient au maximum 545,3 g/l de COV

#### Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.