

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 01.07.2024

BITUME BROSSABLE

Numéro d'article :**37111****Couleur:**

noir

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Revêtement protecteur

Caractéristiques générales :

Le bitume brossable est une protection anticorrosion durable à base de cire/bitume pour les planchers, les sections d'entrée et les timoneries, etc.

- excellente adhérence et élasticité
- - résistance aux chocs et aux rayures film
- - flexible antiadhésif à long terme bonnes
- - propriétés d'insonorisation application
- - anti-goutte
- bonne résistance au sel de déglacage

PROCESSUS DE PRÉPARATION DE LA PEINTURE

Durcisseur : sans durcisseur **Dilution:**

sans diluant; prêt à l'emploi

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application
Brosse ou brosse spéciale UBS

DFT	Consommation
environ 3 mm	1 - 2 m ² /l

CHAMÂLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÂLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Conseils de traitement

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Retirez les anciens revêtements ou apprêts non adhérents.

ATTENTION

Ne pas appliquer sur le moteur, la transmission, le carter, l'arbre à cardan, les tuyaux d'échappement, les essieux, les ressorts, les amortisseurs, les câbles de frein, les graisseurs etc., masquer ces pièces au préalable !

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce
produit contient au maximum 840 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.