

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

ANTIGRAVILLON PREMIUM EN AEROSOL

Numéro d'article : 38015(bleu), 38025(vert), 38035(rouge)

Couleur : bleu, vert, rouge

Utilisation prévue : Finition automobile / Produit de protection et anticorrosion

Caractéristiques générales : Protection antigraillon et anticorrosion de haute qualité pour le dessous de caisse et les passages de roues des voitures. Ce produit possède d'excellentes propriétés isolantes et phoniques. Peut être appliqué sur des surfaces zinguées avec un apprêt approprié.

- offre une finition structurée similaire au pistolet
- recouvrable avec tous les systèmes de peinture
- reste flexible
- très bonne adhérence
- résistant aux intempéries
- résistant aux acides et bases faibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine synthétique

Odeur : caractéristiques

Consommation : 1,0 - 1,5 m² (500 ml)

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Retirez les anciens revêtements et apprêts non adhérents.

- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante!!!
- Avant utilisation, tester la compatibilité de la surface
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 25 à 30 cm.
- Appliquer en plusieurs couches
- Maintenir un temps d'évaporation de 5 à 10 minutes entre chaque passage de pulvérisation (en fonction de l'épaisseur de la couche)
- La densité structurale et l'effet dépendent du nombre de couches et de la distance de pulvérisation.
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sans poussière	Prêt à toucher	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	30 minutes	1 h	2 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 539,0 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.