



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

FICHE TECHNIQUE

Adhésive double face

Numéro d'article : **48310, 48320, 48330**

Usage prévu : **applications permanentes**

Description

Ce ruban adhésif double face en mousse est conçu pour une utilisation permanente dans des applications où des contraintes de cisaillement élevées et des charges importantes peuvent être rencontrées, même lorsqu'il est soumis à la lumière UV, aux plastifiants et à une large plage de températures.

Adhésif

Adhésif acrylique réticulé permanent. Sensible à la pression, il offre une forte adhérence et d'excellentes performances au cisaillement.

Transporteur

- > Mousse PE à cellules fermées de 1,1 mm
- > Densité : 50 kg/m³
- > Couleur : noir

Doublure

- > Polyéthylène basse densité (PEBD)
- > Couleur : rouge
- > Facile à libérer

Applications

VOITURE

- > Réparation des garnitures extérieures et des moulures latérales de carrosserie
- > Supports d'emblèmes et d'insignes

INDUSTRIE

- > Panneaux et enseignes
- > Usage intérieur et extérieur

Détails techniques

Adhésion par pelage à 180° sur

acier inoxydable



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Résistance à la traction
Plage de températures de service
Résistance aux solvants
résistance aux UV
Résistance à l'humidité

1300 GF/cm
5,9 kg/cm²
- 20°C ->
+ 100°C
BIEN
BIEN
BIEN

Application

Température : entre +15 °C et +30 °C. La surface doit être propre et exempte de poussière et de graisse.
L'adhésif sensible à la pression doit être appliqué avec une pression maximale afin d'obtenir un niveau de pression maximal. Le niveau de performance indiqué sera atteint après une période de collage de 24 heures à 23 °C.

durée de conservation

Dans un endroit Propre et sec et bien ventilée

La durée de conservation sera d'au moins un an.

il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les performances du produit sont suffisantes pour son application. Les valeurs indiquées sont des moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs maximales ou minimales pour des usages spécifiques. Chamäleon Double SidedTape ne peut être tenu responsable d'une défaillance du produit sauf si des tests complets ont été effectués. Il appartient au client de déterminer si les rubans conviennent à ses besoins.

applications : Valeurs spécifiques pour des usages particuliers. C

This release replaces all eventually earlier issued versions.

For additional information, not contained in this Technical Data Sheet, please contact the supplier via:
info@chamaeleon-produktion.de
For safety information, please refer to the corresponding Safety Data Sheet.