



## FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 25.11.2024

### POLISH DE CORRECTION PUISSANT

<b>Numéro d'article :</b>	<b>49930</b>
<b>Couleur:</b>	blanc
<b>Utilisation prévue :</b>	Produit de finition automobile/Composé abrasif et de polissage
<b>Caractéristiques générales :</b>	<p>LASER Power Cut est le produit de coupe ultime, développé pour le prépolissage des revêtements 2K. Il élimine facilement les traces de ponçage, le jaunissement, les projections, la peau d'orange, les coulures de peinture, le voile et les signes d'usure en un temps record.</p> <p>Élimine les traces de ponçage jusqu'à la grille P600 - 800.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ne contient pas de solvants agressifs (respectueux de l'utilisateur et de l'environnement)</li><li>- propre en cours d'utilisation</li><li>- pâteux</li></ul> <p><b>Domaines d'application :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gelcoat</li><li>- plexiglas</li><li>- GFRP, CFRP-Composites</li><li>- manteau</li><li>- résine PE</li><li>- peintures pour bateaux</li></ul>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**pH:** 7 - 9

**Densité relative :** 1,3 kg/l

**Puissance de coupe :** 10

**Niveau de brillance :** 6

### PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

#### Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse recommandée	Élimination maximale
Machine à polir rotative	1200 - 1800 tr/min	P600 - 800

**Recommandation de tampon :** optimisé pour le coussin en laine d'agneau, possibilité d'utiliser un coussin en mousse

**Conseils de traitement :**

- Nettoyer soigneusement la surface
- Agitez le flacon et appliquez environ 15 g de composé de polissage sur un tampon en laine d'agneau ou un tampon de polissage dur.
- Travaillez en croix. Appliquez une pression forte et uniforme pendant le polissage et faites tourner la machine à basse vitesse.
- Une fois le produit uniformément réparti et intégré, augmentez la vitesse. Travaillez sur une surface aussi large que possible afin de réduire l'accumulation de chaleur à certains endroits.
- Le vernis est entièrement appliqué lorsque seul un film légèrement transparent ou huileux est visible.
- Éliminez les résidus de polish avec un chiffon en microfibre. Vous pouvez également utiliser un nettoyeur pour vérifier le résultat du polissage.
- Si nécessaire pour une surface brillante, par exemple lorsque vous travaillez sur des peintures foncées, appliquez un produit de finition pour éliminer les hologrammes et les marques de polissage.

**Réglementation sur les COV :**

Valeur limite UE : Catégorie B/a 200 g/l Ce  
produit contient au maximum 87 g/l de COV

**Durée de conservation :**

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +15 °C et +25 °C. À conserver à l'abri du gel et du rayonnement direct du soleil.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.