

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 12.02.2025

POLISH DE CORRECTION ET DE FINITION

Numéro d'article :**49931, 49932****Couleur:**

blanc

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Composé abrasif et de polissage

Caractéristiques générales :

Pâte à polir haute brillance conçue pour les peintures fraîches et usagées, particulièrement adaptée aux couleurs foncées et sensibles. Ses billes ultra-fines et homogènes assurent une performance précise et constante, laissant une surface parfaitement préparée pour les étapes de polissage ultérieures si nécessaire.

Caractéristiques principales :

Pouvoir de coupe supérieur : élimine les traces de ponçage rapidement et en profondeur, sans silicone ni cire. Technologie de particules uniformes : garantit des performances précises et constantes pour des résultats impeccables.

Application polyvalente : convient aux teintes foncées comme solution tout-en-un avec des tampons durs et souples et également idéal pour la rénovation des anciens revêtements altérés par les intempéries. Élimine les traces de ponçage des grains abrasifs P1200 - 1500.

- coupe rapide et profonde
- ne contient ni silicone ni cire (poli au lieu de remplir des rayures)
- peut être utilisé sur de grandes surfaces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur:caractéristiques**pH:**7.8**Densité relative :**1,08 kg/l**Puissance de coupe :**6**Niveau de brillance :**4

APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse recommandée	Élimination maximale
Manuellement		
Machine à polir rotative	1500 - 2000 tr/min	P1200 - 1500
Machine à polir excentrique	2000 - 10000 tr/min	P1200 - 1500

Recommandation de tampon : tampon de polissage mi-dur ou dur

Conseils de traitement :

- Bien agiter avant utilisation

Étape 1 : Coupe

- Après avoir essuyé le panneau avec un dégraissant approprié, placez le tampon de polissage en mousse dure ou très dure Chamaleon sur une polisseuse.
- Appliquez une petite quantité de LASER Supreme Cut sur la surface de la peinture et étalez uniformément sur la surface à l'aide de l'applicateur de composé avant de démarrer la machine pour réduire les éclaboussures.
- Commencez l'application à une vitesse de rotation libre de 1 500 à 1 800 tr/min, en maintenant l'applicateur légèrement incliné (15°). Appliquez jusqu'à ce que les traces disparaissent, puis terminez en maintenant la mousse à plat sur la surface.
- Pour les tampons en laine, des vitesses de machine plus élevées peuvent être utilisées si vous le souhaitez, polissez à un léger angle (15°).
- Nettoyez et vérifiez la surface avec une microfibre ou un chiffon de polissage doux.

Étape 2 : finition

- Installez le tampon de polissage en mousse souple Chamaleon sur une polisseuse.
- Ajoutez plus de Supreme Cut et répétez la procédure jusqu'à ce que toutes les marques soient supprimées et qu'une brillance satisfaisante soit obtenue.
- Une troisième étape de polissage peut être nécessaire sur les voitures noires ou de couleur très foncée. Vous pouvez utiliser LASER Perfect Shine ou LASER Ultimate Finish pour cette étape, selon le résultat souhaité.
- Pour terminer, essuyez soigneusement avec un chiffon de finition

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/a 200 g/l Ce produit contient au maximum 0,007 g/l de COV

Durée de conservation :

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +15 °C et +25 °C. À conserver à l'abri du gel et du rayonnement direct du soleil.

CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

■ Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.