

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 20.03.2024

PROMOTEUR D'ADHÉRENCE PLASTIQUE 1K

Numéro d'article :	14094, 14095
Couleur :	transparent - argent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	Le promoteur d'adhérence plastique 1K a été spécialement formulé pour préparer à la peinture les pièces automobiles en plastique, telles que les pare-chocs, les baguettes et autres éléments extérieurs. Il agit comme agent d'accrochage et assure une excellente adhérence des couches de peinture suivantes sur le plastique, en évitant leur écaillage. Le promoteur d'adhérence plastique 1K peut être utilisé sur presque toutes les pièces synthétiques employées dans l'industrie automobile.

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

Durcisseur : sans durcisseur

Dilution : sans diluant

Viscosité d'application coupe DIN 4 mm (20 °C) : 12 - 15 s

Prétraitement du support :

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements ou apprêts qui n'ont pas durci ou qui ne sont pas sains.

Support	Prétraitement
Plastiques (ABS, stratifié EP, PA, PBT, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR rigide, PUR souple, PVC)	Dégraisser et matifier avec un tampon abrasif de finition, dégraisser à nouveau. Avant l'application, réchauffer la pièce à peindre pendant 60 min à 60 °C. Dégraisser soigneusement la surface avec un dégraissant antistatique. Poncer en utilisant le dégraissant antistatique et nettoyer à nouveau. Laisser sécher complètement les pièces.

ATTENTION :

Les agents de démoulage doivent être entièrement éliminés ! Après la préparation décrite ci-dessus, un test de mouillage à l'eau est recommandé. Si l'eau s'écoule rapidement, répéter le prétraitement.

PROCESSUS D'APPLICATION

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Pression	Buse
Pistolet à gravité	1,6 - 2,0 bar	1,2 - 1,3 mm
HVLP	1,6 - 2,0 bar	1,2 - 1,4 mm

Opérations de pulvérisation	Épaisseur du film sec	Consommation
1	3 - 5 µm	8 - 10 m²/l

Séchage	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	10 min

Ponçage : aucun ponçage n'est nécessaire

Produits Chamäleon associés :

Produit	Référence
Additif anti-silicone	361 Additif anti-silicone

Réglementation sur les COV :

Ce produit contient au maximum 870 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.