

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 20.03.2024

APPRÊT ISOLANT 1K

Numéro d'article :	14115
Couleur :	jaune ocre
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	L'apprêt isolant 1K est un apprêt spécial à séchage rapide, qui protège efficacement les anciennes couches de peinture sensibles aux solvants (par exemple les revêtements thermoplastiques, les revêtements à base de résines alkydes, etc.) contre le décollement ou le saignement lorsqu'elles sont recouvertes de systèmes de revêtement à base de solvants.

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

Durcisseur : sans durcisseur
Dilution : sans diluant
Viscosité d'application coupe DIN 4 mm (20 °C) : 20 - 25 s

Prétraitement du support :

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements ou apprêts qui n'ont pas durci ou qui ne sont pas sains.

Support	Prétraitement
Ancienne couche de peinture	Éliminer complètement toute couche de cire ou de lustrant éventuellement présente, puis dégraisser. Poncer soigneusement à sec avec P400-500, souffler, dégraisser à nouveau

PROCESSUS D'APPLICATION

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Pression	Buse
Pistolet à gravité	1,6 - 2,0 bar	1,4 - 1,6 mm

HVLP	1,6 - 2,0 bar	1,4 - 1,6 mm
Opérations de pulvérisation	Épaisseur du film sec	Consommation
1 - 2	15 - 25 µm	8,5 - 14 m²/l
Temps d'évaporation	Entre les couches	Avant le passage en étuve
	10 min	-
Séchage	Recouvrable	
Température de l'objet 20 °C	environ 1 h	

Conseils de traitement :

Après un séchage intermédiaire d'environ 1 heure à 20 °C, recouvrir d'un apprêt ou d'une couche de finition 1K ou 2K, appliqués mouillé sur mouillé.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 693 g/l.

Durée de conservation :

24 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.