

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 27.11.2024

APPRÊT ALUMINIUM

Numéro d'article :	26724
Couleur :	gris
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	Apprêt spécialisé conçu pour préparer à la mise en peinture l'aluminium et les autres surfaces métalliques lisses. Il prévient la corrosion et l'oxydation de l'aluminium, prolongeant ainsi la durée de vie des surfaces peintes. ■ séchage rapide ■ pouvoir couvrant élevé ■ améliore l'adhérence de la couche de finition Domaines d'application : ■ surfaces en aluminium ■ tôle galvanisée ■ laiton ■ surfaces en fer ■ cuivre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitrocellulose

Odeur : caractéristique

Consommation : 1,2 - 1,4 m²

Résistance à la chaleur : jusqu'à 300 °C, brièvement jusqu'à 600 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 20 - 25 cm
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	10 - 15 min	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

ATTENTION

- Effectuer un essai de compatibilité préalable sur la tôle galvanisée, le cuivre et le laiton.
- Pour l'aluminium, le cuivre et le laiton, nous recommandons de poncer la surface à sec avant d'appliquer l'apprêt aluminium.
- Attendre au moins 24 heures avant d'appliquer la couche de finition ; pour une adhérence optimale, nous recommandons de poncer la surface.
- Peut être recouvert de peintures acryliques, nitro-acryliques et métallisées.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 594 g/l

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.