

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

APPRÊT ÉPOXY 1K EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26032
Couleur :	gris
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	Apprêt 1K universel offrant une excellente adhérence et une bonne prévention de la corrosion sur des surfaces variées. Recouvrable par les bases appliquées en aérosols à remplir et les finitions acryliques RAL. ■ séchage rapide ■ bon rendu ■ excellente isolation contre l'humidité ■ application mouillé sur mouillé possible Supports ■ ancienne peinture ■ métal nu ■ zinc ■ acier inoxydable ■ aluminium ■ mastic ■ aluminium anodisé ■ fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine époxy

Odeur : solvant

Consommation : 1,0 m² (400 ml)

Épaisseur du film sec : 20 - 30 µm (1 - 2 couches)

Résistance à la température : jusqu'à 90 °C

Type de buse : jet plat réglable

Prétraitement du support :

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.

Ancienne peinture	Dégraisser, poncer à sec avec P220-320, souffler, dégraisser à nouveau
Aluminium	Dégraisser, poncer à sec P220-320 ou matifier avec un tampon abrasif de finition, dégraisser à nouveau
Acier, métal nu	Dégraisser, poncer à sec avec P120-320, souffler, dégraisser à nouveau
Zinc	Prétraiter avec l'agent mouillant ammoniacal
Fibre de verre	Utiliser un nettoyant antistatique pour plastiques avant traitement

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 15 cm
- Appliquer l'apprêt époxy 1K en 1 - 2 couches fines
- Respecter un temps d'évaporation de 5 - 10 min entre chaque passe (selon l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Hors poussière	Ponçable	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	5 min	20 min	12 - 15 min
Séchage IR*			8 - 10 min

*La température de l'objet ne doit pas dépasser 60 - 70 °C

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée

Ponçage : Ponçage à sec avec du P400-800

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 683,4 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.