

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

APPRÊT GARNISSANT PLASTIQUE EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26015
Couleur :	gris clair
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	Apprêt pour les plastiques courants du secteur automobile. Sa formulation spéciale permet de l'appliquer aussi sur des plastiques très difficiles comme le PP, sans prétraitement supplémentaire. Les procédés complexes tels que le flammage ou le traitement plasma deviennent inutiles dans bien des cas. ■ séchage rapide ■ fort pouvoir garnissant ■ excellente adhérence ■ recouvrable par tous les systèmes de peinture Supports : ■ plastiques (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PP, PMMA, PA, PUR, PVC et PRV)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : VC (chlorure de vinyle)

Odeur : caractéristique

Consommation : 2,0 - 3,0 m² (400 ml)

Épaisseur du film sec : 15 - 40 µm (2 - 3 couches)

Prétraitement du support :

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.

- Avant de peindre des pièces neuves, préchauffer l'objet pendant 60 min à 60 °C et le laisser refroidir avant la mise en peinture
- Dégraisser soigneusement la surface avec un dégraissant antistatique ou le dégraissant silicone Chamäleon
- Poncer avec du P320/P600 ou un tampon souple / une éponge abrasive
- Nettoyer de nouveau avec un dégraissant antistatique ou le dégraissant silicone Chamäleon
- Laisser sécher complètement les pièces

ATTENTION :

- Les agents de démoulage doivent être éliminés complètement ! Après la préparation décrite ci-dessus, un essai de mouillage à l'eau est recommandé. Si l'eau perle et s'écoule rapidement, renouveler le prétraitement.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 20 - 30 cm
- Appliquer l'apprêt garnissant plastique en 2 - 3 couches fines
- Respecter un temps d'évaporation de 3 - 5 min entre chaque passe (selon l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

ATTENTION : Ne pas recouvrir avec des produits à base de polyester

Séchage	Hors poussière	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	5 - 10 min	15 - 20 min

*Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée

Ponçage : Ponçage à sec avec du P400-800

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 750 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.