

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 01.07.2024

BITUME AU PINCEAU

Numéro d'article :	37111
Couleur :	noir
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Revêtement de protection
Caractéristiques générales :	Le bitume au pinceau est une protection anticorrosion durable à base de cire/bitume pour les planchers de caisse, les seuils de porte, les passages de roue, etc. ■ excellente adhérence et élasticité ■ résistance aux chocs et aux rayures ■ film souple non collant de longue durée ■ bonnes propriétés d'insonorisation ■ application sans coulure ■ bonne résistance au sel de déneigement

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

Durcisseur : sans durcisseur

Dilution : sans diluant ; prêt à l'emploi

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	
Pinceau ou brosse UBS spéciale	
Épaisseur du film sec	Consommation
environ 3 mm	1 - 2 m ² /l

Conseils de traitement

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements ou apprêts qui n'ont pas durci ou qui ne sont pas sains.

ATTENTION

Ne pas appliquer sur le moteur, la boîte de vitesses, le carter d'huile, l'arbre de transmission, les tuyaux d'échappement, les essieux, les ressorts, les amortisseurs, les câbles de frein, les graisseurs, etc. ; masquer ces pièces au préalable !

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 840 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.