

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.10.2024

DILUANT DE RACCORD

Numéro d'article :	13405, 13408
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Diluant
Caractéristiques générales :	Le diluant de raccord (diluant d'estompage) est un mélange spécial de solvants destiné à fondre les bordures des réparations localisées dans l'ancien vernis. Utilisation : ■ pour adoucir la transition entre l'ancienne et la nouvelle couche de peinture dans la zone de raccord ■ comme diluant d'estompage, en association avec les produits suivants : vernis 2K ou couches de finition PU/acryliques 2K

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- En cas d'utilisation pour dissoudre d'anciennes couches de peinture afin d'améliorer l'adhérence du revêtement suivant : le diluant de raccord doit être appliqué uniformément sur l'ancienne peinture, puis recouvert dans les minutes qui suivent.
- En cas d'utilisation comme diluant d'estompage : après l'application du produit principal, pulvériser immédiatement le diluant de raccord sur les zones de bordure (zones de brouillard de pulvérisation). Recouvrir les bords du brouillard d'une couche uniforme de diluant de raccord jusqu'à ce que le brouillard granuleux devienne visiblement lisse. Ne pas en appliquer une quantité excessive, sous peine d'obtenir une dissolution irrégulière ou des coulures.

ATTENTION

- Vérifier la compatibilité afin d'éviter tout froissement ou soulèvement indésirable de l'ancienne peinture
- Ne pas appliquer sur des supports thermoplastiques

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.