

FICHE TECHNIQUE*Date de révision : 05.05.2025***GUIDE ET TÉMOIN DE PONÇAGE**

Numéro d'article :	26051
Couleur :	noir
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Préparation
Caractéristiques générales :	Guide et témoin de ponçage à séchage rapide, permettant de détecter les défauts de surface après égalisation et ponçage — rayures, creux et porosités — qui restent visibles sous forme de points noirs. Ces défauts s'éliminent facilement par ponçage, par application de mastic ou à l'aide d'un apprêt garnissant Chamäleon adapté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Base :** résine nitrocombi**Odeur :** caractéristique**Consommation :** 3,0 - 4,0 m² (500 ml)**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 25 - 30 cm
- Appliquer le guide et témoin de ponçage en fine épaisseur et laisser sécher 10 min

- Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.
- Poncer la surface jusqu'à disparition complète du guide et témoin de ponçage
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 704,9 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.