

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 14.06.2024

KIT DE RÉPARATION

Numéro d'article :	15080
Couleur :	miel
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Mastic à spatule / Apprêt garnissant
Caractéristiques générales :	Le kit contient une résine polyester insaturée élastifiée, un durcisseur ainsi qu'un tissu de fibre de verre. Il sert à combler les trous causés par la corrosion ou par des dommages mécaniques, fixe et renforce les pièces et surfaces métalliques et plastiques. Après durcissement, il peut être poncé et recouvert de tous les mastics polyester. ■ excellente adhérence sur différents matériaux ■ résistant aux acides et bases faibles, aux carburants, aux solvants, à l'eau et au sel de déneigement Domaines d'application : ■ fer ■ PRV ■ béton ■ métal ■ bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine polyester insaturée élastifiée

Densité à 20 °C : mastic 1,076 g/cm³
durcisseur 1,15 g/cm³

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

Durcisseur : Durcisseur P

Rapport de mélange (en poids) : 100:1 ; 100:3

Ne pas utiliser plus de 3 % de durcisseur P ! Un sous-dosage ou un surdosage de durcisseur peut entraîner des taches sur la couche de finition.

Durée de vie en pot à 20 °C : 7 - 12 min

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le mastic uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %. Le mastic à base de polyester ne durcit pas à une température inférieure à +10 °C

Séchage	Ponçable
Température de l'objet 20 °C	60 min

Conseils de traitement

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Poncer soigneusement les surfaces. Enlever les anciennes peintures et couches d'apprêt non adhérentes.
- Nettoyer et dégraisser toute la surface à peindre avant chaque opération.
- Déroutiller les points défectueux jusqu'au métal nu et poncer à sec avec du papier abrasif P80/P150.
- Bien mélanger le mastic avec le durcisseur.
- Après séchage, utiliser du papier abrasif P80/P240 pour le ponçage à sec.
- Poncer toute la surface avec du papier abrasif à sec P240/P360 pour obtenir une finition mate avant d'appliquer l'apprêt.
- La résine ne peut être poncée qu'à sec.
- Pour obtenir une surface plus lisse, il est conseillé de retravailler la surface avec les mastics polyester Chamäleon.

ATTENTION

- Ne pas appliquer sur produits thermoplastiques ou acides (wash primer).
- Ne pas recouvrir de couches de finition sans avoir isolé la surface avec l'apprêt Chamäleon 1K ou 2K.
- Ne pas remettre le produit mélangé dans le pot.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, si nécessaire, avec un diluant nitro.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/b 250 g/l

Ce produit contient au maximum 0 g/l de COV

Durée de conservation :

18 mois, si conservé dans des conditions appropriées

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.