

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 14.06.2024

MASTIC NITRO

Numéro d'article :	15100
Couleur :	gris
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Mastic à spatule / Apprêt garnissant
Caractéristiques générales :	Mastic nitrocellulosique 1K conçu pour corriger les petits défauts au cours des travaux de peinture (pores, petits dommages, rayures) avant l'application de l'apprêt et de la peinture. ■ idéal pour les retouches localisées ■ application rapide grâce au système 1K ■ recouvrable par tous les systèmes de peinture courants (base, acrylique, alkyde) Domaines d'application : ■ fer ■ acier ■ PRV ■ bois ■ ancienne peinture durcie et poncée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitrocellulose

Densité à 20 °C : mastic 1,471 g/cm³

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le mastic uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %. Le mastic à base de polyester ne durcit pas à une température inférieure à +10 °C

Séchage	Ponçable
Température de l'objet 20 °C	1 - 2 h

Conseils de traitement

- Dégraisser, dérouiller et poncer le support.
- Éliminer entièrement les anciennes peintures thermoplastiques.
- Poncer légèrement les surfaces. Enlever les anciennes peintures et couches d'apprêt non durcies.
- Appliquer le mastic sans durcisseur. Respecter un temps de séchage d'environ 1 h entre les couches.
- Après séchage, le mastic se ponce sans difficulté (P400/P500 pour le ponçage à sec) et peut être recouvert par tous les systèmes de revêtement courants.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, si nécessaire, avec un diluant nitro.

ATTENTION

Éviter une épaisseur supérieure à 80 µm par couche

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 444 g/l de COV

Durée de conservation :

12 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.