

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 14.06.2024

MASTIC ÉLASTIQUE POUR PLASTIQUES

Numéro d'article :	15072, 15074, 15075, 15076
Couleur :	noir
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Mastic à spatule / Revêtement
Caractéristiques générales :	Mastic à base de résines polyester insaturées avec des charges minérales écologiques. Il s'utilise sur les pièces plastiques automobiles pour combler les rayures et les petits défauts. ■ élasticité exceptionnelle ■ facile à poncer ■ très bonne adhérence ■ temps de durcissement court ■ application sans pores Domaines d'application : ■ plastiques (PP, PUR, ABS, PA, PVC, PRFV)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine polyester

Densité à 20 °C : mastic 1,791 g/cm³
durcisseur 1,15 g/cm³**PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT**

Durcisseur : Durcisseur P

Rapport de mélange (en poids) : 100:2

Ne pas utiliser plus de 3 % de durcisseur P ! Un sous-dosage ou un surdosage de durcisseur peut entraîner des taches sur la couche de finition.

Durée de vie en pot à 20 °C : 4 - 5 min

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le mastic uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %. Le mastic à base de polyester ne durcit pas à une température inférieure à +10 °C

Séchage	Ponçable
Température de l'objet 20 °C	20 - 30 min
Température de l'objet 60 °C	10 - 15 min

Conseils de traitement

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Poncer soigneusement les surfaces. Enlever les anciennes peintures et couches d'apprêt non adhérentes.
- Nettoyer et dégraisser toute la surface à peindre avant chaque opération.
- Les agents de démoulage doivent être entièrement éliminés.
- Après la préparation décrite ci-dessus, nous recommandons de réaliser un test de mouillage à l'eau. Si l'eau s'écoule rapidement, répéter le prétraitement. Éliminer entièrement l'eau utilisée après le test.
- Bien mélanger le mastic avec le durcisseur.
- Après séchage, utiliser du papier abrasif P120/P240 pour le ponçage à sec.
- Poncer toute la surface avec du papier abrasif à sec P240/P360 pour obtenir une finition mate avant d'appliquer l'apprêt.
- Le mastic ne peut être poncé qu'à sec.

ATTENTION

- Ne pas recouvrir de couches de finition sans avoir isolé la surface avec l'apprêt Cham'aleon 1K ou 2K.
- Ne convient pas aux plastiques peu résistants.
- Ne pas remettre le produit mélangé dans le pot.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, si nécessaire, avec un diluant nitro.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/b 250 g/l

Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV

Durée de conservation :

18 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.