

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 30.04.2024

MASTIC PU AU PINCEAU

Numéro d'article : 37650

Couleur : gris

Utilisation prévue : Produit de réparation automobile / Mastic

Caractéristiques générales : Mastic 1K destiné à obturer durablement les joints, les cordons de soudure, les rainures et les recouvrements. Le mastic PU au pinceau peut être appliqué en cordons fins ou étalé sur de plus grandes surfaces.

- excellente adhérence
- souplesse permanente
- application facile au pinceau
- recouvrable par les systèmes de peinture 1K et 2K
- bonne tenue verticale
- résistant à l'eau, aux huiles, aux acides et aux bases faibles

Domaines d'application :

acier, métal zingué, surfaces apprêtées, anciennes peintures.

Convient à l'étanchéité des cordons de soudure et des autres joints de véhicules et de machines (spoiler avant, jupe arrière, joints à recouvrement dans les coffres, les cabines, les passages de roue, etc.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teneur en extrait sec :	61-63 %
Poids spécifique :	environ 1,22 g/cm ³
Consistance :	pâteuse
Résistance à la température :	-25 °C à +80 °C

PROCESSUS D'APPLICATION :

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +5 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application : au pinceau

Séchage	Formation de peau	Durcissement
Température de l'objet 20 °C, 65 % H.R.	30 - 60 min	environ 24 - 48 h

Conseils de traitement :

- Le support doit être sain, sec, propre, exempt de rouille, de poussière, de graisse, d'huile et de salissures.
- Apprêter au préalable les supports difficiles.
- Contrôler l'adhérence et la résistance requise sur une pièce d'essai.
- Lors de l'application au pinceau, éviter les poches d'air.
- Après 30 min, il peut être recouvert par des peintures 1K.
- Un séchage d'une nuit est recommandé avant un recouvrement par des systèmes de peinture 2K.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/c 540 g/l

Ce produit contient au maximum 400 g/l.

Durée de conservation :

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Protéger du rayonnement solaire direct, du gel et de l'humidité.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.