

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

MASTIC PULVÉRISABLE EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26701
Couleur :	beige
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Apprêtage
Caractéristiques générales :	Mastic de haute qualité à séchage rapide, destiné à combler les petites imperfections des surfaces traitées et non traitées. Il est idéal pour égaliser de grandes zones irrégulières sur des sous-couches poncées. Convient comme prétraitement pour tous les systèmes de peinture (alkyde, nitrocellulose, acrylique 1K et acrylique 2K). ■ fort pouvoir garnissant et bonne durabilité ■ bon rendu ■ facile à poncer Supports : ■ plastiques ■ ancienne peinture ■ métal ■ mastics polyester

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine acrylique

Odeur : solvant

Consommation : 1,25 - 1,75 m² (400 ml)

Épaisseur du film sec : 70 - 80 µm (3 couches)

Résistance à la température : jusqu'à 110 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 15 - 20 cm
- Appliquer le mastic pulvérisable en 3 couches
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

ATTENTION :

- Après ponçage, nettoyer soigneusement la surface avec un nettoyeur à base d'eau
- Ne pas utiliser de nettoyeur à base de solvant
- Non recouvrable par des apprêts à base de PVB ou d'acide

Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	5 min	15 - 20 min	60 min
Température de l'objet 60 °C			20 min
Séchage IR ondes moyennes*			20 min

*La température de l'objet ne doit pas dépasser 60 - 70 °C

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Ponçage : Ponçage à sec avec du P600-800

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 675,5 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.