

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 30.10.2024

PEINTURE EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26204 (noir mat), 26205 (noir satiné), 26206 (blanc mat), 26214 (noir brillant), 26414 (blanc brillant)
Couleur :	noir, blanc
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture
Caractéristiques générales :	Peinture acrylique 1K à séchage rapide offrant un excellent pouvoir couvrant et une excellente adhérence sur différentes surfaces traitées et non traitées. La peinture conserve durablement sa teinte et présente une bonne dureté de surface. ■ ne se décolore pas et résiste aux UV ■ résistant à l'essence, aux produits chimiques et au sel de déneigement ■ résistant à l'usure et aux rayures Domaines d'application : ■ métal ■ aluminium ■ bois ■ divers plastiques ■ verre ■ pierre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine acrylique

Odeur : caractéristique

Brillance : très brillant / mat / satiné

Degré de brillance : brillant > 75 GU ; mat 10 ± 2 GU ; satiné 45 ± 5 GU

Consommation : 1,5 - 2 m² (500 ml)

Résistance à la température : jusqu'à 110 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

- Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements ou apprêts non adhérents
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- Dégraisser la surface
- Appliquer un apprêt Chamäleon adapté à la surface
- Après séchage, poncer la couche de fond avec du P400-800
- Dégraisser de nouveau la surface
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Appliquer la peinture en plusieurs couches fines
- La distance par rapport à la surface doit être de 25 - 30 cm
- Respecter un temps d'évaporation de 3 - 5 min entre chaque passe (selon l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	5 - 10 min	10 - 20 min	2 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 645,3 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois dans les emballages d'origine hermétiquement fermés, à des températures comprises entre +10 °C et +25 °C

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.