

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.04.2025

PEINTURE ÉTRIERS DE FREIN EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26611 (rouge), 26612 (jaune)
Couleur :	rouge, jaune
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture
Caractéristiques générales :	Apporte un effet sportif aux étriers de frein des voitures et des motos, en particulier lorsqu'ils sont associés à des jantes sport. ■ résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries ■ brillance durable ■ résistant aux rayures et aux chocs ■ protège des salissures et de la corrosion ■ ne se décolore pas (résistant aux UV) ■ excellente adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine alkyde

Odeur : caractéristique

Consommation : 4 étriers de frein (400 ml)

Résistance à la température : jusqu'à 110 - 150 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes

- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- Appliquer une couche d'apprêt Chamäleon. Après séchage, poncer avec du grain P600
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Appliquer en plusieurs couches fines
- Avant d'appliquer la couche suivante, agiter de nouveau l'aérosol
- La distance par rapport à la surface doit être de 25 - 30 cm
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	20 - 40 min	3 h	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 724,9 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.