

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.05.2025

PEINTURE POUR PLASTIQUE ET PARE-CHOCS EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26314 (gris), 26334 (noir)
Couleur :	gris, noir
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Couche de finition
Caractéristiques générales :	Spray de haute qualité pour réparer et embellir les pièces plastiques et les pare-chocs, avec une excellente adhérence. ■ pouvoir couvrant parfait ■ teinte et brillance durables ■ résistant aux rayures et aux chocs ■ résistant aux produits chimiques et aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine alkyde

Odeur : caractéristique

Consommation : env. 1 m² (400 ml)

Résistance à la température : jusqu'à 110 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de poussière
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante

- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Appliquer plusieurs couches fines pour obtenir la texture souhaitée
- La distance par rapport à la surface doit être de 25 - 30 cm
- Respecter un temps d'évaporation de 3 - 5 min entre chaque passe
- Avant d'appliquer la couche suivante, agiter de nouveau l'aérosol
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	20 - 30 min	60 min	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Contient au maximum 674 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.