

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 18.09.2024

**PEINTURE POUR PLASTIQUE ET PARE-CHOCS
PEINTURE STRUCTURÉE POUR PLASTIQUE ET PARE-CHOCS**

Numéro d'article :	14033 (sans structure), 14035, 14036, 14037
Couleur :	noir, gris
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Peinture
Caractéristiques générales :	La peinture 1K pour plastique et pare-chocs est un revêtement destiné à la réparation des pare-chocs, des baguettes de finition, des rétroviseurs extérieurs, etc., ainsi qu'à la mise en peinture des supports plastiques couramment utilisés dans l'industrie automobile. Adhérence directe sur les pièces plastiques nettoyées et poncées en ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC rigide. ■ séchage rapide ■ excellente résistance aux intempéries ■ résistance à la température jusqu'à 70 °C ■ restitution de la texture d'origine du pare-chocs (version structurée)

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT**Durcisseur :** sans durcisseur**Dilution :** Diluant UNI Chamäleon 322/323, ajout de 10 - 15 %**Viscosité de pulvérisation coupe DIN 4 mm (20 °C) :** 18 - 22 s**Prétraitement du support :**

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements ou apprêts qui n'ont pas durci ou qui ne sont pas sains.

Support	Prétraitement
Plastiques (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC rigide)	Dégraissier et matifier avec un tampon abrasif de finition, dégraisser à nouveau. Avant l'application, réchauffer la pièce à peindre pendant 60 min à 60 °C. Dégraisser soigneusement la surface avec un dégraissant antistatique. Poncer en utilisant le dégraissant antistatique et nettoyer à nouveau. Laisser les pièces sécher complètement.

ATTENTION : après les préparations décrites ci-dessus, un test de mouillage à l'eau est recommandé. Si l'eau perle rapidement, répéter le prétraitement.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Pression	Buse	
Pistolet à gravité	2,0 - 2,5 bar	1,6 - 1,8 mm	
Opérations de pulvérisation	Épaisseur du film sec	Consommation	
2	40 - 50 µm	7,7 - 8,2 m²/l	
Temps d'évaporation	Entre les couches	Avant le passage en étuve	
	5 - 8 min	10 - 15 min	
Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Prêt au montage
Température de l'objet 20 °C	20 min	1 h	24 h

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 539 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.