

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

PEINTURE POUR CUIR EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26801 (noir), 26808 (beige), 26809 (gris)
Couleur :	noir, beige, gris
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture
Caractéristiques générales :	Spray cuir de haute qualité pour réparer et embellir les pièces en cuir, en vinyle et en similicuir. ■ teinte et brillance durables ■ élastique ■ excellente adhérence ■ conserve la structure d'origine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitrocellulose

Odeur : caractéristique

Brillance : satiné mat

Consommation : 1,0 - 2,0 m² (400 ml)

Résistance à la température : jusqu'à 50 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les anciens revêtements non adhérents.
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)

- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité de la surface
- Appliquer en plusieurs couches fines
- La distance par rapport à la surface doit être de 25 - 30 cm
- Respecter un temps d'évaporation de 3 - 5 min entre chaque passe (selon l'épaisseur de la couche)
- Avant d'appliquer la couche suivante, agiter de nouveau l'aérosol
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	5 - 10 min	10 - 20 min	2 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 682,2 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.