

FICHE TECHNIQUE*Date de révision : 19.02.2026***PEINTURE POUR TISSUS ET MOQUETTES EN AÉROSOL**

Numéro d'article :	26802 (noir), 26812 (anthracite)
Couleur :	noir, anthracite
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Peinture
Caractéristiques générales :	Aérosol haute performance conçu pour raviver et rehausser la couleur d'origine des tapis et moquettes textiles, avec précision et facilité d'application. ■ pouvoir couvrant élevé ■ excellente adhérence ■ masque les taches et les zones d'usure ■ applicable sur les tapis en caoutchouc et en textile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Base :** acrylique**Odeur :** caractéristique**Consommation :** 1,25 - 1,75 m² (400 ml)**Résistance à la température :** jusqu'à 90 °C**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les anciens revêtements non adhérents
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)

- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité de la surface
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Appliquer en plusieurs couches fines
- La distance par rapport à la surface doit être de 15 - 20 cm
- Respecter un temps d'évaporation de 5 min entre chaque passe
- Après chaque passe, nous recommandons de broser le film humide afin que les fibres de la moquette soient bien enrobées de peinture et ne collent pas entre elles.
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

ATTENTION :

S'assurer que l'objet fraîchement peint est complètement sec et bien ventilé avant toute utilisation en espace clos. Les résidus de solvant en évaporation peuvent provoquer des vertiges ou des troubles de la santé !

Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	5 min	30 min	1 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

L'art. 26802 contient au maximum 704,7 g/l de COV

L'art. 26812 contient au maximum 661,2 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.