

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 15.06.2026

PEINTURE STRUCTURÉE FINE EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26341 (transparent, fin), 26346 (noir, fin), 26343 (gris clair, fin)
Couleur :	transparent, gris clair, noir
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Vernis
Caractéristiques générales :	La peinture structurée est conçue pour restituer la texture d'origine des surfaces plastiques endommagées. Convient aux éléments extérieurs tels que pare-chocs, rétroviseurs, encadrements de portes et pièces de tuning, ainsi qu'aux éléments intérieurs : planches de bord, garnitures de portes, consoles centrales et habillages de coffre. ■ application simple et rapide ■ séchage rapide ■ recouvrable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitro-synthétique

Odeur : caractéristique

Consommation : 1,5 - 2 m² (500 ml)

Résistance à la température : jusqu'à 100 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de graisse
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité de la surface
- La densité et l'effet de la structure dépendent du nombre de couches et de la distance de pulvérisation
- Appliquer plusieurs couches fines pour obtenir la texture souhaitée
- Selon l'épaisseur de la couche de finition appliquée, l'intensité de la structure obtenue peut varier
- La distance par rapport à la surface doit être de 20 - 25 cm
- Respecter un temps d'évaporation de 15 min entre chaque passe
- Sur les plastiques, il est recommandé d'utiliser l'apprêt spécial
- Pour les pièces de véhicule directement exposées au soleil ou fréquemment très salies, il est recommandé d'appliquer une couche de finition sur la peinture structurée afin d'assurer une durabilité et une protection à long terme
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

ATTENTION :

- Ne pas appliquer sur des surfaces présentant des résidus de produits contenant des silicones
- L'application sur des peintures synthétiques ou alkydes n'est pas recommandée

Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	10 - 15 min	30 - 60 min	3 h	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ces produits contiennent au maximum 685 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.