

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 25.11.2024

LASER PERFECT CUT

Numéro d'article :	49901, 49911
Couleur :	blanc cassé
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Polish
Caractéristiques générales :	Polish « tout-en-un » facile d'emploi. Il s'utilise aussi bien à l'étape de coupe qu'à l'étape de finition, en changeant simplement de mousse de lustrage. Il conserve son pouvoir de coupe grâce à une technologie de particules auto-affûtantes. Convient à tous les types de peintures modernes. Élimine les traces de ponçage de grain P1500 et au-delà, les rayures profondes, les surpulvérisations, la peau d'orange, les inclusions de poussière, les affaissements et les coulures. ■ utilisable sur de grandes surfaces ■ à base d'eau ■ sans silicone ni cire ■ propre à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur : caractéristique

pH : 8 - 9

Densité relative : 1,34 kg/l

Pouvoir de coupe : 6

Niveau de brillance : 4

APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de mise en œuvre :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse	Ponçage maximal éliminé
À la main		
Polisseuse rotative	1500 - 2000 tr/min	P1500

Support de lustrage recommandé : laine et mousse

Conseils de mise en œuvre :

- Bien agiter avant emploi

Étape 1 : Coupe

- Après avoir essuyé le panneau avec un dégraissant adapté, monter la mousse de lustrage Chamäleon dure ou très dure sur une polisseuse.
- Déposer une petite quantité de LASER Perfect Cut sur la surface peinte et la répartir uniformément à l'aide de l'applicateur de polish avant de démarrer la machine, afin de limiter les projections.
- Commencer le polissage à une vitesse à vide de 1500 - 1800 tr/min, l'applicateur d'abord tenu légèrement incliné (15°). Poursuivre jusqu'à disparition des traces, puis terminer avec la mousse à plat sur la surface.
- Avec des disques en laine, des vitesses plus élevées peuvent être utilisées si besoin ; polir en inclinant légèrement (15°).
- Nettoyer la surface avec un chiffon de lustrage doux ou un chiffon microfibre.

Étape 2 : Finition

- Monter la mousse de lustrage souple Chamäleon sur une polisseuse.
- Ajouter du Perfect Cut et répéter l'opération jusqu'à l'élimination complète des traces et l'obtention d'une brillance satisfaisante.
- Une troisième étape de lustrage peut être nécessaire sur les véhicules noirs ou de teinte très foncée. LASER Perfect Shine ou LASER Ultimate Finish peuvent être utilisés à ce stade, selon le résultat souhaité.
- Pour terminer, essuyer soigneusement avec un chiffon de finition.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/a 200 g/l

Ce produit contient au maximum 112,1 g/l de COV

Durée de conservation :

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +15 °C et +25 °C

Protéger du gel et du rayonnement solaire direct

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.